

WELL-5009乳液

铝和铝合金的模制

描述

芳基硅氧烷的水性乳液。

WELL-5009乳液专为各种脱模剂应用而配制。

其硅油相与许多有机整理剂（油漆/涂料/粘合剂）可相容。

WELL-5009 乳液可推荐用于需要进行后加工物件的脱模。

特性和优点

- 对于需要再涂布、上漆、粘结或电镀的零件具有良好脱模效果
- 在稀释和剪切条件下保持乳液稳定性
- 高效的脱模剂(所需用量少)
- 容易与其它脱模助剂复配使用
- 适合于需要进行后加工物件的脱模

Typical Product data

General characteristics	Unit	Result
外观 Appearance		乳白色乳液 A milky white emulsion
不挥发物含量 Non-volatile content	%	50~54
比重 Density(25°C/15.6°C)	g/ml	1.0
乳化剂类型 Emulsifier type		非离子/阴离子, 非APEO Non-ionic/anionic, non APEO
稀释剂 Thiner		水 Water

使用方法

以稀释形式擦涂、刷涂或喷涂本产品。

建议的起始稀释比为1:100 (WELL-5009 乳液对水)。

使用前，应通过测试样品来确定最佳的稀释和应用条件。

操作注意事项

避免接触眼睛和皮肤。

本资料不包含安全使用所需的产品安全信息。使用前，请阅读产品及其安全数据表以及容器标签，了解有关产品的安全使用、危害身体及健康的信息。安全数据表可从陶氏网站www.wellcosilicone.com上或者陶氏销售应用工程师或分销商处获得，或者致电陶氏全球联络处。

储存与有效性

产品应在50°C或更低温度下保存于未开封的原装容器中。

使用限制

本产品未被测试或陈述为适用于医用或药用。

健康和环境信息

为帮助客户安全使用产品，陶氏公司在各地区设立了严格的产品服务组织，并有一组产品安全和规章制度符合专家来服务客户。

有关详情，请访问我们的官方网站www.wellco.com，或咨询您当地的陶氏代表。

Contact

Head office :

Wellco Silicone RnD Co.

111, 819-6 Sallokbuk-ro, Jeju-si, Jeju-do, Korea. Tel : 82-70-7533-6723

e-mail : mrclinee@daum.net, Home page : www.wellcosilicone.com